

# Produkt-Datenblatt

## PROFI-DICHT-Spachtel

### Produktbeschreibung Anwendungsgebiet

PROFI-DICHT-Spachtel wird zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund eingesetzt.

PROFI-DICHT-Spachtel ist ein zweikomponentiges Abdichtungharz auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA).

### Verbrauch

ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

### Ausschreibungstext und Verlegevorschrift

m<sup>2</sup> Icopal-PROFI-DICHT-Spachtel auf Polymethylmethacrylat-Basis zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund fachgerecht aufbringen. Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass er tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sowie eis-, öl- und fettfrei ist. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Saugende Untergründe mit Icopal-PROFI-DICHT-Grundierung vorbereiten. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen. Die Untergrundtabelle ist vor Verwendung der Produkte zu beachten.

PROFI-DICHT-Spachtel kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von min. ±0 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt und, falls erforderlich, Messungen der Stoffkonzentration durchgeführt werden.

### Mischungsverhältnis auf 5 kg Basisharz

±0 °C bis +35 °C = 0,20 kg Katalysator

### Mischanleitung

Das Basisharz gründlich aufrühren. Danach die zu verarbeitende Teilmenge entnehmen und die dazu gehörige Katalysatormenge klumpenfrei, bei langsam rührendem Rührwerk einmischen. Kleinmengen können mit einem Rührholz gemischt werden.

Rührzeit: mind. 2 Min.

Anschließend umtopfen und nochmals umrühren.

### Trockenzeit bei ca. +20 °C

- Nach ca. 25 Min. regenfest
- Nach ca. 60 Min. begehbar bzw. überarbeitbar

### Lagerung

PROFI-DICHT-Spachtel ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Ungeöffnete oder wieder verschlossene Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

### Entsorgung

Restentleerte Behälter und Behälter mit ausgehärtetem PROFI-DICHT-Spachtel können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärteter PROFI-DICHT-Spachtel darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.